

Junteadores PERDURA®



Fácil de Aplicar



Listo para Usarse



Color Permanente



Gran Resistencia



Consúltala en línea



UltraGrout

Descripción

Junteador en pasta base Uretano de alta resistencia, listo para usarse en juntas a partir de 2 mm de ancho. Brinda excelente dureza y colores permanentes. Ideal para instalaciones en interiores y exteriores.

Colores: 8 colores (arena, Blanco, Capuchino, Chocolate, Gris, Marfil, Negro y Plata)

Rendimiento: Variable. Consulte el reverso de esta ficha.

Presentación: Cubeta de 4 kg y bolsa resellable de 1.25 kg



www.perdura.com.mx

📌 Descripción

ULTRAGROUT PERDURA es un junteador en pasta base Uretano de alta resistencia, listo para usarse en juntas a partir de 2 mm de ancho. Brinda excelente dureza y colores permanentes. Ideal para instalaciones en interiores y exteriores.

📌 Ventajas y usos

- Fórmula lista para usar.
- No requiere de agua, ni de ningún otro componente para su instalación.
- Colores firmes, intensos y estables a rayos UV. No se degradan, y no se oscurecen con el paso del tiempo.
- Para juntar instalaciones de hasta 3 cm de ancho en losetas cerámicas, porcelánicas, pétreas, vidrio, metal, piedra natural.
- Fácil aplicación en pisos, muros y techos, con fórmula anti-deslizante ideal para superficies verticales.
- Recomendado para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.
- Resistente a derrames ocasionales de químicos y sustancias de uso en el hogar.
- 100% impermeable y de fácil limpieza.
- No se agrieta.
- No requiere aplicación de un sellador una vez instalada.
- Resiste limpieza con vapor y presión.
- Secado rápido, permite el tráfico peatonal en 10 horas.
- Puede estar expuesto de forma intermitente al agua después de 24 horas de instalado y en inmersión permanente después de 7 días.
- Protección anti-microbiana.

📌 Preparación de la superficie

Antes de aplicar **ULTRAGROUT PERDURA**, la superficie debe estar limpia, libre de polvo, tierra, agua, grasas o residuos de adhesivo. Asegúrese que la superficie del recubrimiento sea esmaltada o vitrificada para evitar que se manche. Retire todos los espaciadores, agua y escombros, así como el exceso de adhesivo que brote entre pieza y pieza para lograr que **ULTRAGROUT PERDURA** penetre al menos 1/3 parte del grosor de la loseta. La variación de la temperatura en la superficie del sustrato puede provocar modificaciones en los tiempos de aplicación y limpieza. En caso de instalación con junteadores ya existentes, retire completamente todo el junteador viejo y cualquier material contaminante o residuo. El espacio para aplicar el nuevo junteador deberá estar totalmente seco.

📌 Preparación del producto

ULTRAGROUT PERDURA no requiere de ningún componente adicional para su preparación. Puede generar una pequeña capa líquida dentro del envase, la cual se incorpora fácilmente al mezclar. En presentación de bolsa: presione la bolsa cerrada varias veces hasta homogeneizar el contenido. En presentación de cubeta: integre el producto mezclando con una espátula.

📌 Aplicación

- Antes de realizar la aplicación, verifique que el sustrato no presente agua o exceso de humedad.
- Distribuya una cantidad generosa de **ULTRAGROUT PERDURA** en las juntas sobre el piso o muro usando una flota de goma gruesa de 3/4 de pulgada para lechadas, en un ángulo de 45° respecto de la superficie, haciendo movimientos diagonales a la junta.
- Ejercer presión suficiente para que el junteador penetre hasta el fondo de la junta, quedando compacta y rellena por completo.
- Con la misma flota, a 45°, retire el exceso y viértalo en otra área a juntar.
- La aplicación del producto puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta en pisos. Lo más recomendable es dejar el nivel del emboquillado 1 mm por debajo de la superficie del recubrimiento.
- Proteja la instalación contra productos químicos y manchas durante el curado.

📌 Curado y limpieza

- Espere al menos una hora para iniciar la limpieza. Realícela usando una fibra de nylon verde húmeda con solución jabonosa, y haciendo suaves movimientos circulares hasta retirar los excesos de **ULTRAGROUT PERDURA** que están sobre la loseta, evitando tallar la junta recién aplicada.
- Enjuague la fibra y talle nuevamente con movimientos circulares suaves, hasta que no quede ningún residuo del producto, y los recubrimientos queden completamente limpios.
- Cambie el agua de limpieza cada que sea necesario. Asegúrese que la fibra no tenga exceso de agua durante la limpieza ya que diluirá el producto y puede causar problemas en el curado.
- Finalmente limpie la superficie con un paño húmedo usando sólo agua limpia, para retirar residuos jabonosos. Repita este proceso en caso de ser necesario.
- Deje curar, en condiciones normales. El tráfico peatonal ligero es aceptable después de 10-12 horas en boquillas de 2 mm a 9 mm y 12 - 14 horas para boquillas de 10 a 20 mm. Para tráfico peatonal intenso, después de 48 horas de haberse aplicado.

📌 Limitaciones

- No aplicar a temperaturas menores a 10 °C, ni mayores a 32°C ya que se afecta el curado y trabajabilidad del producto.
- No aplicar si el producto tiene una apariencia seca, que no se pueda incorporar con un mezclado manual ligero.
- No agregar agua, ni ningún otro componente.
- No use vinagre y ningún tipo de solución ácida para limpiar, durante el proceso de instalación.
- No se utilice como adhesivo.
- No se utilice en losetas con alto índice de absorción de agua (porosas).
- Las losetas porosas las podría manchar, ya que el proceso de limpieza será difícil de ejecutar.
- Evite derrames de cualquier tipo sobre la junta durante las primeras 48 horas.
- Para la limpieza cotidiana de juntas en uso, utilice limpiadores de uso doméstico comercial. No use ningún tipo de ácido.

📌 Recomendaciones

Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad y temperaturas no mayores a 30 °C. Para su reutilización o almacenamiento, una vez abierto el producto, asegúrese de sellar perfectamente el empaque original después de cada uso, ya que el material puede tender a secarse. Las condiciones cálidas, frías, secas o húmedas pueden afectar el tiempo de trabajo, sin que esto se considere defecto del producto. Se recomienda hacer pruebas de tiempo de trabajo en las condiciones antes descritas. En instalaciones en exteriores, deje transcurrir al menos 2 días. En baños de vapor o áreas con inmersión permanente, deberán dejarse libres de tráfico y uso por al menos 7 días. En caso de albercas, se puede llenar una vez transcurridos 7 días posteriores al emboquillado.

📌 Precauciones

Lave sus manos después de la manipulación del producto. Se recomienda el uso de anteojos y guantes de seguridad. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante durante 15 minutos, en piel quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. En caso de inhalación diríjase a un lugar con aire fresco. En caso de ingestión no provoque el vómito ni administre nada vía oral. En cualquier caso, busque la atención médica de inmediato. Mantenga una ventilación adecuada en el área de trabajo. Para mayor información consulte la **HOJA DE SEGURIDAD** de este producto disponible en la página web: www.perdura.com.mx.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

📌 Almacenamiento

Almacene el producto en su envase original con la tapa bien cerrada en un lugar seco y fresco. Una vez abierta la cubeta, lo podrá almacenar de nuevo colocando una bolsa plástica entre la tapadera y la cubeta a manera de que quede más hermético. Para el caso de bolsa pouch, utilice el sello de la propia bolsa para resellar de nuevo y conservar el producto.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1200 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

UltraGrout

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

■ Rendimiento

m² por bolsa de 1.25 kg

Tamaño de pieza en cm	2 mm	5 mm	8 mm	10 mm
2.5 x 2.5	2.25	1.13	0.71	0.57
11 x 11	4.99	2.00	1.25	1.00
15 x 15	6.80	2.72	1.70	1.36
20 x 20	8.26	3.63	2.07	1.82
20 x 25	10.08	4.03	2.52	2.02
20 x 30	10.88	4.35	2.72	2.18
33 x 33	12.47	4.99	3.12	2.50
40 x 40	15.12	6.05	3.78	3.03
45 x 45	17.01	6.80	4.25	3.40
60 x 60	17.50	7.00	5.67	3.50
60 x 80	21.92	8.77	5.48	4.39
60 x 90	23.21	9.28	5.80	4.64
60 x 120	26.24	10.50	6.56	5.25
120 X 120	41.36	16.54	10.34	8.27

m² por bolsa de 4 kg

Tamaño de pieza en cm	2 mm	5 mm	8 mm	10 mm
2.5 x 2.5	7.20	2.88	1.80	1.44
11 x 11	15.97	6.39	3.99	3.20
15 x 15	21.77	8.71	5.44	4.36
20 x 20	26.43	11.62	6.61	5.81
20 x 25	32.25	12.90	8.06	6.45
20 x 30	34.83	13.93	8.71	6.97
33 x 33	39.91	15.96	9.98	7.98
40 x 40	43.38	17.35	10.85	8.68
45 x 45	54.43	21.77	13.61	10.89
60 x 60	57.50	23.00	14.38	11.50
60 x 80	67.94	27.18	16.99	13.59
60 x 90	72.08	28.83	18.02	14.42
60 x 120	81.76	32.70	20.44	16.35
120 X 120	130.14	52.06	32.54	26.03

*Estos rendimientos son aproximados, varían dependiendo de la profundidad de la junta, así como de las prácticas de instalación y desperdicio del producto.

■ Datos técnicos

Característica	Valores
Presentación	1.25 y 4 kg
Apariencia	Pasta suave
Densidad	1.3 g/cc
Colores	8: Arena, Blanco, Capuchino, Chocolate, Gris, Marfil, Negro y Plata
Absorción de agua	< 1%
Temperatura de aplicación	entre 10 y 35 °C
Tiempo de secado al tacto	2 horas
Tiempo para abrir a tráfico ligero	10 horas
Tiempo para abrir a tráfico pesado	2 días
Tiempo de curado antes de exposición intermitente al agua	1 día
Tiempo para exposición permanente al agua	7 días
Resistencia a la tensión	> 550 psi
Resistencia a la temperatura de membrana curada	-12 °C a 200 °C
Contenidos VOC's	17 g/l

Resistencia a derrames ocasionales de químicos y sustancias de uso para el hogar (evaluación de resistencia química de acuerdo con la SEFA 3-2010 Sección 2.1.1)*

Sustancia	Efectos
Lejía (clara), agua de mar y soluciones salinas	Sin efectos
Mostaza, mayonesa, cátsup, salsas envasadas y betabel	Sin efectos
Vino tinto, café y sangre	Sin efectos
Jabón de aseo personal, detergentes y limpiadores desinfectantes	Sin efectos
Ácido fosfórico (refresco)	Sin efectos
Ácido acético 4-7% (vinagre)	Sin efectos
Ácido clorhídrico 3%	Sin efectos
Ácido láctico (crema, leche)	Sin efectos
Alcalis (hidróxido de sodio al 50%, hidróxido de potasio 50 g/L)	Sin efectos
Alcohol etílico	Sin efectos
Aceites minerales (gasolina, kerosene, diesel)	Sin efectos
Hidrocarburos aromáticos (tolueno, xileno)	Sin efectos
Compuestos orgánicos (metil etil cetona)	Sin efectos
Solución de ácido cítrico 100 g/L (jugo de limón)	Sin efectos

*Los tiempos dependen de la temperatura ambiente y de la temperatura superficial de los recubrimientos.

● Garantía

ULTRAGROUT PERDURA está fabricado con materias primas de alta calidad. Hay factores no atribuibles al producto, que el defecto tienen que ver con la forma y condiciones de instalación. No hay garantía por el trabajo terminado, si se comprueba defecto del producto, nuestra responsabilidad se limita a reemplazar la cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defecto es de 30 días después de la fecha de compra.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

