



## DESCRIPCIÓN:

Mortero para recubrir y corregir muros interiores y exteriores de block, ladrillo, concreto, tabique y superficies arena-cemento, de una forma fácil y práctica, hasta con 4 cm de espesor. Reforzado con resinas, aditivos y fibras especiales que le otorgan un excelente agarre al muro dejando un acabado perfecto.

## PRESENTACIÓN:

40 kg

## DESCRIPCIÓN

Mortero para recubrir y corregir muros hasta con 4 cm de espesor. Se puede instalar en interiores y exteriores, de una forma fácil y práctica. Este producto es base cemento, reforzada con resinas, aditivos y fibras especiales que le otorgan un excelente agarre al muro, dejando un acabado perfecto.

## VENTAJAS

1. Corrige el desplante en los muros de hasta 4 cm
2. Excelente tiempo de trabajo y agarre al muro
3. Fabricado con resinas, fibras y aditivos de alta calidad
4. Acabado hidrofugante / Resistente a la humedad
5. Ahorro de tiempo y menor desperdicio en la instalación

## USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, concreto, tabique, y superficies arena-cemento.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. No deben de existir fisuras o grietas.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agüese aproximadamente 8 litros de agua limpia por saco. Mezcle energicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Si requiere una mayor resistencia utilice DURACRIL PERDURA en una proporción desde 1 litro por saco. Deje reposar la mezcla alrededor de 5 minutos permitiendo que los químicos y aditivos se activen. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, y estará listo para su aplicación.

## APLICACIÓN

Si la base es demasiado seca, o pega el sol directamente al muro, éste puede humedecerse ligeramente y uniformarse con agua limpia. Aplique con una lisa de metal lisa o con cepillo de alfiler una capa de la pasta elaborada, con el espesor deseado para corregir el desplante. Podrá ser "ajuste moestras". Posteriormente, agregue una esponja húmeda (pueda aplicar una segunda capa si fuera necesario), para obtener un espesor y acabado final deseado.

## CURADO

Una vez que seque (aproximadamente de 12 a 24 horas), cure la instalación aplicando agua limpia de forma ligera pero uniforme sobre la superficie recubierta. Repita la misma operación cuando menos una vez más 24 horas después. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener brillantez e incrementa la adherencia, durabilidad y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 28 días.

## RECOMENDACIONES

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezcla deben ser medidas, y hacerse de la misma forma mezcla a mezcla, para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.
2. Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tocos entre una parte y la otra.
3. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas, ya que no se podrá instalar. Si está fuera el caso, se tendrá que raspar la superficie antes hasta que no quede pintura.
4. Se recomienda usar el mismo número de lisa del producto para cada muro, evitando así lo más posible cambios de tocos.
5. De ser posible que la persona que realiza el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto. Esto por el tiempo de brida, fresco y acabado que se realiza.
6. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
7. No se instale el producto si la temperatura ambiente es mayor a 34°C o menor a 3°C.
8. De preferencia, use este producto a más tardar un año después de su fecha de fabricación (impresa en el empaque).

## RENDIMIENTO

Aproximadamente 1 m<sup>2</sup> por saco de 40 kg, en un espesor de 2.5 cm, además de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

## ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad afectan al producto formando piedras. Evite que el producto se moje mientras se encas entre albañanos.

Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	APLANADO PERDURA	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	21	No aplica	%
Tiempo de secado	12	> 10	minutos
Resistencia a la compresión	46	> 40	kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de agua	14.2	< 16	%

\* Los resultados son valores típicos y pueden variar. Sin embargo, todos los productos que usted adquiere cumplen con la especificación.

## PRESENTACIÓN

Saco de papel de 40 kg.

## GARANTÍA

APLANADO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se basan a nivel internacional. Así así, hay muchas facturas sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo que realiza. Si por alguna razón el producto, está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo.

El tiempo de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de venta y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**ADVERTENCIA:** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, surgen corresponden a nuestra experiencia, deben consultarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por este motivo, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el mismo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**

Tel.: (33) 3478 4800.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalupe: (33) 3478 4800.

León (477) 207 1828 e/12, México (55) 0126 5200, Mérida (999) 946 4465 y 56.

